



Professional Epoxi Gulv (A+B)

Om dette produktet

Professional Epoxi A og B er en to-komponent, vanntynnbar epoxymaling. Professional Epoxi A og B er primært beregnet for bruk på betonggulv, men kan også benyttes på gulv av tre eller fiberplater. Egnet for gulv i bolighus, og gulv som utsettes for trafikk innenfor handel og industri. Vær oppmerksom på at 7L Epoximaling må kombineres med 3L Gulvherder - og de to produktene kjøpes separat. For prod

uktenhet på 1L og 4L så er gulvherder inkludert, og betyr at du får: 1L = 0,8L Epoximaling og 0,2L Gulvherder 5L = 4L Epoximaling og 1L Gulvherder

BREEAM NOR

Viktige fordeler

- ✓ Ekstremt slitesterk gulvmaling
- ✓ Egnet for gulv utsatt for mekanisk og kjemisk påkjenning
- ✓ Beregnet for betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller fiberplater

Spesielle egenskaper

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon

Berøringstørt	Regn med ca. 10 timer herdetid før neste strøk, men ikke vent lengre enn høyst 24 timer. Det ferdigmalte gulvet kan tas i bruk etter ca. 24 timer, og oppnår full slitestyrke etter 5-7 døgn.
Kan males over	10-24 timer
Dekkeevne	6-8 m ² /liter
Fortynning	Komp. A 3 vektdeler forhold Komp B 7 vektdeler. Tynning: 10-20% vann ved grunning på sugende underlag. Små mengder, opp til 1 liter, kan blandes for hånd med en rektangulær rørepinne. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftdrevet maskinblander, f.eks. en drill på lav hastighet med egnet blandevisp. Det anbefales å bruke beskyttelse mot sprut.
Glans	80

Produktinformasjon

Typisk bruk

Komp. A 3 vektdeler forhold Komp B 7 vektdeler. Tynning: 10-20% vann ved grunning på sugende underlag. Små mengder, opp til 1 liter, kan blandes for hånd med en rektangulær rørepinne. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftdrevet maskinblander, f.eks. en drill på lav hastighet med egnet blandevisp. Det anbefales å bruke beskyttelse mot sprut.

Sammensetning

Olje

Viktige fordeler

Ekstremt slitesterk gulvmaling, Egnert for gulv utsatt for mekanisk og kjemisk påkjenning, Beregnet for betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller fiberplater

Fargeutvalg

Ferdigblandet farger

Pakkestørrelse

1L, 5L (4L Epoximaling + 1L Gulvherder), 7L (Benyttes sammen med 3L Gulvherder)

Påføringsmåte

Nye betonggulv skal herde i minst 1 uke, være tørre og frie for smuss, olje og lignende. Betonghuden skal fjernes ved f.eks. sliping, sandblasting eller syrevask. Ved overmaling av eksisterende maling, skal overflaten mattslipes og all løstsittende maling fjernes.

Påføres med pensel eller rull. Bør påføres i to lag. Sørg for god ventilasjon, slik at vannet fordamper før malingen herder.

Ved luftfuktighet over 85 % kan en matt og flammelig overflate oppstå.

Pensler og annet verktøy rengjøres i vann. Benytt beskyttelseshansker.