



Nordsjö Akrylfugemasse

Om dette produktet

Nordsjö Akrylfugemasse brukes til tetting/sparkling av fuger og sprekker f.eks. rundt vinduer, dører og vegger. Den har svært god vedheft mot alle rene og faste overflater som betong, gips, tegl og tre. Anbefales ikke til glass eller metall, og bør ikke brukes sammen med asfalt og bitumen.

Viktige fordeler

- ✓ Svært god vedheft
- ✓ Til betong, gips, tegl og tre

Spesielle egenskaper

- ✓ Lett å påføre

Teknisk informasjon

Berøringstørt

Bearbeidingsklar 5-10 min. Ved tynne sjikt:
Overflatetørr ca 30 min

Kan males over

Gjennomtørr 1-7 døgn avhengig av sjikttykkelse.
Tørr fuge er overmalbar med de fleste malingstyper

Produktinformasjon

Typisk bruk

Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.

Sammensetning

Viktige fordeler

Svært god vedheft, Til betong, gips, tegl og tre

Pakkestørrelse

0,3L

Påføringsmåte

Forbehandling

Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.

Påføring

Pøføring bør utføres ved temperaturer over +10° C, og luftfuktighet mellom 40-80 % RH. Nordsjö Akrylfugemasse påføres normalt med fugepistol. Press ut fugemassen, slik at den fyller fugen helt.

Jevning

Umiddelbart etter påføringen, presses massen i kontakt med sidene, slik at massen fordeles jevnt på flatene. Slett deretter ut fugemassen med en fuktet fugepinne, sparkel eller fuktig pensel.

Vedlikehold

Om fugen er skadet, men vedheften fortsatt er bra, skjæres den skadene flaten bort og ny fug legges. Fugflaten er slipbar etter 1-3 uker. Om vedheft er nødvendig, fjern fugemassen helt og rengjør og fug iht instruksjonene under "Forbehandling".